



وزارت راه و شهرسازی

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

نتایج آزمایش‌های قیر خالص و قیرهای حاوی افزودنی

پلیمری BP3

شماره کار

۹۱۲/۱۱۱۷

متقاضی

شرکت سیویل ابنیه جهان

FR12001/00

کد فرم:

۹۹/۰۳/۱۰

تاریخ صدور نتیجه:

۹۱۳/۱۱۱۷

شماره برگ گردش کار:

شماره کد آزمون:

شماره استاندارد:

شماره صفحه:

گزارش آزمون



شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکی

نام آزمون:

متقاضی: شرکت سیویل انبیه جهان

نام آزمایشگاه: قیر و آسفالت

پروژه: آزمایش های قیر های خالص و حاوی افزودنی پلیمری BP3



قیر حاوی افزودنی BP3 با مقادیر زیر			قیر خالص	استاندارد	مشخصه / آزمایش
۱۲ درصد	۱۰ درصد	۸ درصد			
۶۷	۶۸	۶۸	۷۰	ASTM D5	درجه نفوذ قیر (۰/۱ میلیمتر)
۵۳/۸	۵۲/۶	۵۰/۸	۴۹/۰	ASTM D36	در آب مقطر
۵۳	۴۵	۳۷	-	ASTM D6084	در ۵۰ سانتیمتر بر دقیقه
۰/۷	-	-	-	ASTM D7173	اختلاف نقطه نرمی بالا و پایین لوله جداشدگی قیر و پلیمر (درجه سانتیگراد)

توضیحات:

۱- نتایج آزمون فقط به اقلام آزمایش شده مرتبط و تنها برای نمونه / نمونه های مورد آزمون معتبر است.

۲- هرگونه کپی برداری از این گزارش باید با اجازه مکتوب آزمایشگاه به صورت کامل و از تمامی صفحات باشد.

۳- این گزارش بدون مهر مخصوص آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار است.

Website: tsmi.ir

Email: info@tsmi.ir

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان پانزدهم و شانزدهم، صندوق پستی: ۱۱۳۶۵/۱۸۴۷ کد پستی: ۱۴۳۹۵۵۹۸۱